



# CAVE PLASTICEM

PASTA PARA ENLUCIDO DE EXTERIOR E INTERIOR

## DESCRIPCIÓN:

CAVE PLASTICEM es un revestimiento de alto contenido sólidos, que forma una película resistente. Está formulado con polímero acrílico modificado y aditivos que otorgan nivelación, una consistencia plástica, permitiendo una óptima trabajabilidad. La película seca al ser lijada deja una terminación suave y lisa. Su perfecta adherencia sobre una gran variedad de superficies facilita reparar sus irregularidades en forma práctica, dejándolas aptas para la sujeción posterior de selladores o pinturas de terminación.

## APLICACIONES:

CAVE PLASTICEM es utilizado para interiores y exteriores sobre estucos, reparación, acondicionamiento y enlucidos de muros, relleno de juntas de moldajes en cielo-losa de hormigón, tabiques de yeso cartón, maderas, para tapar grietas u otras imperfecciones en albañilería, perfilados y revoque.

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: Pasta
- Color: Gris
- Terminación: Mate
- Peso específico (kg/L):  $1,71 \pm 0,02$
- Sólidos en volumen teórico aprox. (%): 45
- Tiempo de secado (a 25°C y 60% HR):

Tiempo de secado al tacto	Duro	Aplicación de manos posteriores	Repintado máximo
15 - 30 min	1 - 2 horas	24 horas	Indefinido

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la superficie:

- Eliminar todo material suelto para que las imperfecciones a reparar queden bien definidas. Las superficies deben estar: firmes, libres de aceites, grasas, desmoldantes, polvo y otros contaminantes que no permitan una buena adherencia o sujeción al sustrato a enlucir.

### Condiciones de aplicación:

- No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a 80%. No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas. El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación, dependiendo de las condiciones ambientales.
- El producto no debe ser expuesto a condiciones de alta humedad (lluvia, niebla o llovizna) sin tener las capas de terminación necesarias de selladores o pinturas (látex, esmalte, etc.), en estos casos se recomienda esperar 7 días de secado, para la exposición del sistema completo.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# CAVE PLASTICEM

## PASTA PARA ENLUCIDO DE EXTERIOR E INTERIOR

- El número de manos recomendadas son las necesarias para obtener una superficie suave y lisa con un espesor por capa de 4 mm aproximadamente.
- La dilución debe ser de 0,04 L de agua por cada kg máximo de Cave Plasticem para llana y espátula.

### DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Rendimiento teórico 1,6 m<sup>2</sup>/kg en una mano. Para saber el rendimiento real, se recomienda realizar pruebas en terreno.

### PRESENTACIÓN

- Tambor de 300 kg
- Balde de 24 kg

### VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie (sol directo y humedad)
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Enlucir en ambientes ventilados.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

#### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)